

**GB/T 23439—2017《混凝土膨胀剂》
国家标准第 1 号修改单**

本修改单经国家标准化管理委员会于××××年×月×日批准,自××××年×月×日起实施。

第 5 章新增:

5.3 适用条件

硫铝酸钙类混凝土膨胀剂适用于长期服役环境温度为 80 °C 以下的钢筋混凝土结构。氧化钙类混凝土膨胀剂适用于混凝土浇筑过程中,胶凝材料水化温升导致结构内部温度不超过 40 °C 的环境。
